TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)3667-9134 FAX (02)3667-9140

성적서번호 : TAK-2025-099510
대 표 자 : 유호전
업 체 명 : 유진 알루미늄
주 소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로1938번길 48-1, 48-2

접 수 일 자 : 2025년 07월 09일
시험완료일자 : 2025년 07월 18일

시 료 명 : 알루미늄 바 (A6N01-T5)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장 강도	N/mm^2	-	264	KS B 0802:2003
항복 강도(0.2% offset)	N/mm^2	-	250	KS B 0802:2003
연신율	%	-	15	KS B 0802:2003
Si	%	-	0.59	KS D 1852:2020
Fe	%	-	0.14	KS D 1852:2020
Cu	%	-	0.01	KS D 1852:2020
Mn	%	-	0.01	KS D 1852:2020
Mg	%	-	0.65	KS D 1852:2020
Cr	%	-	0.01	KS D 1852:2020
Zn	%	-	0.01	KS D 1852:2020
Ti	%	-	0.01	KS D 1852:2020
Al	%	-	98.5	KS D 1852:2020

- 인장시험 (KS B 0801 : 5호 시험편)

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Chae Junho
작성자 : 채준호
Tel : 02-2092-3636

Oh Donghyun
기술책임자 : 오동현
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2025년 07월 18일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.
전자문서본(Electronic Copy)

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)3667-9134 FAX (02)3667-9140

성적서번호 : TAK-2025-099510
대 표 자 : 유호전
업 체 명 : 유진 알루미늄
주 소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로1938번길 48-1, 48-2

접 수 일 자 : 2025년 07월 09일
시험완료일자 : 2025년 07월 18일

시 료 명 : 알루미늄 바 (A6N01-T5)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법

- 끝 -

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Chae Junho
작성자 : 채준호
Tel : 02-2092-3636

Oh Donghyun
기술책임자 : 오동현
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2025년 07월 18일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.
전자문서본(Electronic Copy)